

DEKO G5008

Grund alchidic pentru metal

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti anticorozivi, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta foarte buna la suport metalic
- Confera suportului proprietati anticorozive
- Usurinta in aplicare
- Rezistenta la uzura

DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia anticoroziva a suprafetelor metalice interioare si exterioare exploatate in conditii nesevere de coroziune. Se foloseste ca prim strat in sistem cu emailurile alchidice, asigurand aderenta intre suport si email.

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, viscos, fara incluziuni straine	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.55 ± 0,1	SR EN ISO 2811-1
Finete de frezare, max	µm	35	SR EN ISO 1524
Continut de NV (60 min./125°C), min.	%	83	SR EN ISO 3251
B. Pelicula			
Aspect pelicula :	-	Uniforma, mata	vizual
Flexibilitate dorn cilindric	mm	2	SR EN ISO 1519
Aderenta 2 mm	-	2	SR EN ISO 2409
Rezistenta in solutie de 3% de clorura de sodiu in apa distilata si in apa distilata	h	≥ 80 ore -corespunzatoare (fara basicare, inmuierie, pierdere aderenta)	SR EN ISO 2812/1 Metoda prin imersie
Timp de uscare, 23±2°C, - la aer - la cuptor (105-110°C)	h min	10-15 30	-
Grosime pelicula uscata ,max	µm	50-60	

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C
Umiditate relativa mediu: max.75%
Temperatura suportului: 12-30°C
Temperatura produs: 15-30°C



Nu se recomanda aplicarea sub 10°C sau pe suprafete umede, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatire suportului si aplicarea:

Suprafata trebuie sa fie uscata, curatata de praf si de straturile neaderente de rugina

- Se curata straturile de rugina cu o perie de sarma sau alt echipament potrivit
- Se indeparteaza petele de grasime sau alte impuritati cu diluant DEKO D5095 sau Solvoxol
- Se usuca suprafata de vopsit.

Pe suportul gata pregatit se aplica DEKO G5008 Grund alchidic pentru metal, cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare.

Produsul se poate dilua cu DEKO D5095 sau Solvoxol pana la 10%, in functie de metoda de aplicare
Daca aplicarea se face in interior, se vor folosi numai spatii curate (fara impuritati) si bine ventilate.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu diluant DEKO D5095 sau Solvoxol

Numar de straturi recomandate: 1-2

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 6-7 m²/kg/strat

TIMP DE USCARE:

Se usuca complet in max.15ore

Proprietatile mecanice ale peliculei (mentinuta in intervalul de temperatura 10-30°C) vor fi definitive dupa 7 zile de la aplicare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 25kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C

Termen de valabilitate:

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

Nu folositi niciodata apa.

A se consulta Fisa de Securitate a produsului!

COV limita UE g/l: cat A/i 600(2007)/500(2010)

COV Produs, max.g/l: 500

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51

sector 3, 032258, Bucuresti, România

Tel: +40 (0)21 345 1730

Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagină web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro